DUO - ENDUIDO + MASILLA

DESCRIPCIÓN

SIKCEL DUO Enduido+Masilla, formulado para obtener **las mejores propiedades del Enduido plástico y la Masillla**. Listo para aplicar sobre: juntas de placas de yeso, perfiles, masillado de fijaciones; reparación de fisuras; emparejado de imperfecciones y mampostería tradicional. De **consistencia cremosa, gran poder de adherencia y relleno, baja capacidad de retracción, rápido secado y fácil lijado**. Puede ser utilizado como reemplazo de **SIKCEL Enduido Plástico**, en caso de necesitar mayor poder de relleno, logrando **espesores mayores sin cuartear.**

USOS

Sobre juntas de placas de yeso, perfiles, masillado de fijaciones; reparación de fisuras; emparejado de imperfecciones de la placa de yeso, mampostería tradicional, hormigón, revoque, bloques de cemento, etc.

CARACTERÍSTICAS

-Color: Blanco mineral
-Acabado: Mate
-Aplicación: con espátula, llana metálica ó goma de masillar, directo sin diluir.
-Rendimiento: en aplicación en placa de yeso ó toma de juntas y masillado de cabeza de tornillo: 0,800 a 0,850kg/m2; Toma de juntas y una mano masillado total: 1,4 a 1,70kg/m2; Toma de juntas y dos manos masillado total: 1,4 a 1,70kg/m2; puede variar según la absorción de la superficie.
-Secado: Tiempo de secado al tacto (25°C, 50% HRA): 1 a 4h; de secado para aplicación entre capas de 5 a 6h; apto para lijado, entre 8 a 10h; para pintado en 24h.
-Presentación: 0,800; 1,6; 6; 16 y 32kg.

RECOMENDACIONES GENERALES

Mezclar el producto de modo ascendente hasta lograr un producto uniforme en aspecto y color. Evitar aplicar con temperaturas ambiente menor a 10ºC y mayor a 35ºC; con pronósticos de lluvia y con HRA (Humedad Relativa Ambiente) mayor a 75%. Evitar aplicar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del agua. Almacenar en un ambiente fresco y seco bajo techo (5°C a 30°C). Vida útil, 12 meses desde la fecha de entrega. Lavar los elementos de trabajo con agua. Las recomendaciones o sugerencias referidas a la utilización adecuada de nuestros productos, están hechas acordes al estado actual de nuestros conocimientos. **SIKCEL DUO Enduido + Masilla**, NO es indicado para rellenar huecos o grietas mayores a 3mm, ni para superficies metálicas o de inmersión.

MÉTODO DE APLICACIÓN – TRATAMIENTO PREVIO

Aplicar sobre superficies secas y limpias, libres de cualquier contaminante (aceites, grasas, hongos, algas, polvo, óxido, alcalinidad, etc.) y de pintura en mal estado (suelta, descascarada, etc).

Superficies Nuevas
-Cementicias: esperar a su completo curado (en int.: 3 meses y en ext.: 6 meses) o tratar la sup. con una solución de ácido muriático diluido en parte iguales con agua. Dejar actuar, enjuagar con agua y secar 24h. Verificar la alcalinidad con papel de pH (valor: 7-8), si el resultado es mayor a 8, repetir el tratamiento.
-Yeso: dejar curar 30 días; lijar si es necesario y quitar polvillo.
-Placa de yeso: quitar polvillo, no debe haber presencia de humedad.

* **DUO Enduido + Masilla**, aplicar directo sin diluir en la unión de placas de yeso una fina capa, sin dejar secar, pegar la cinta de papel a lo largo de la junta, aplicar una segunda mano superando el ancho de la cinta, sacar excedente y dejar secar 24h. Cubrir con **DUO Enduido + Masilla** las cabezas de tornillos, las manos que sean necesarias. Luego se procede a recubrir **perfiles** y por último el total de la sup., tercer mano, con **SK Enduido o DUO Enduido + Masilla**, dejar secar 24h y lijar con lija fina.
Por capa admite un máximo de 3mm (milímetros) de espesor de aplicación, sin cuartear.
NOTA: antes de aplicar SK DUO Enduido + Masilla, *dar una mano de* ***SK Fijador al Agua Conc. 3 en 1*** *(ya preparado), para sup. en buen estado, y* ***SK Fijador al Aguarrás,*** *para sup. envejecidas, muy porosas, entizadas, con el objetivo de sellar poros superficiales, unificar absorción y mejorar adherencia del recubrimiento. NO debe quedar un acabado brillante, en caso de que suceda, lijar, para generar rugosidad.*

Superficies Previamente Pintadas
-Sup. pintadas en buen estado: en presencia de manchas, algas u hongos, proceder al lavado con lavandina diluida (una parte de agua lavandina con diez partes de agua) hasta que desaparezca; enjuagar con agua y dejar secar 24h.
-Sup. con pintura deteriorada (cuartea, floja o descascarada): eliminar película con espátula, cepillo de cerdas duras o lijado. **Sup. críticas (muy absorbentes, porosas, viejas, etc):** eliminar con espátula o cepillo de alambre.
En grietas grandes, reparar con mezclas cementicias y proceder como si fuera una sup.cementicia nueva. En caso de pequeñas grietas utilizar sellador plástico, dejar secar 2 a 3 días.

Aplicar **SK DUO Enduido + Masilla** sin diluir con espátula, llana metálica, para emparejar, nivelar las imperfecciones en capas de máx. 3mm, dejar secar, lijar las imperfecciones y quitar polvillo.
NOTA: En todos los casos, se requiere de una pintura de terminación, por ej.: látex, sintética. *Recorda aplicar previo a la pintura de terminación,* ***SK Fijador al Agua Conc. 3 en 1*** *(ya preparado), para productos base agua ó* ***SK Fijador al Aguarrás,*** *para productos base solvente.*

Ante cualquier duda o consulta técnica escribir:
laboratorio@sikcel.com.ar

CONSIDERACIONES EN SALUD Y SEGURIDAD

Producto no clasificado como peligroso de acuerdo con los criterios del S.G.A. Consejos de prudencia: Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de niños y animales. No ingerir. Evitar el contacto con la piel, ojos. Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas) durante la aplicación y tiempo de secado. No arrojar el envase en incineradores o fuego. No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua.
Protección del aplicador: usar guantes impermeables y protección ocular. En caso de lijar, utilizar mascarilla. Operaciones de lijado en seco, corte con llama o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos. Lavarse cuidadosamente las manos después de manipular los productos. **Ante un eventual incendio, no apagar con agua, utilizar extintores tipo BC (de CO_2, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro material absorbente apropiado.**

CONSIDERACIONES EN PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto accidental: con la piel, lavar con abundante agua y jabón, o con los ojos, lavar con abundante agua durante varios minutos. En caso de ingestión: beber abundante agua. No provocar el vómito. En todos los casos citados anteriormente, consulte inmediatamente al centro de intoxicaciones o al médico llevando el envase o rótulo del producto.
CENTROS DE TOXICOLOGÍA
Centro Nac. de Intoxicaciones: 0-800-333-0160, (011) 4654-6648 / 4658-7777 / Centro Nac. de Intoxicaciones Hosp. de Niños: 0-800-444-8694, (011) 4962-6666.