FIJADOR AL AGUA Concentrado 3 en 1

DESCRIPCIÓN

SIKCEL Fijador Sellador al Agua Concentrado 3 en 1, fija y sella poros superficiales, unifica absorción, mejora la adherencia y optimiza el rendimiento de la pintura de terminación. Es ideal para aplicar sobre: paredes y cielorrasos de mampostería, hormigón, etc. Su contenido rinde 4 veces su volumen, bajo olor y rápido secado.

USOS

Sobre superficies **Interiores y Exteriores,** de mampostería tradicional, hormigón, ladrillo, revoque, yeso, placas de yeso, etc.

CARACTERÍSTICAS

-Color: Blanco lechoso, una vez aplicado y seco, queda transparente.
-Acabado: Aplicado y seco debe quedar Mate. Si se observa superficie con brillo, lijar suavemente hasta eliminarlo.
-Aplicación: pincel o rodillo.
-Rendimiento **SIKCEL Fijador Sellador al Agua Conc. 3 en 1** (ya preparado): 10 a 12 m²/L/capa; puede variar según el tipo de aplicación o estado de la superficie.
-Secado: Tiempo de secado al tacto (25°C, 50% HRA): 1 a 2h; para pintado en 4h.
-Presentación: 1; 4; 10 y 20L.

RECOMENDACIONES GENERALES

Mezclar el producto de modo ascendente hasta lograr un producto uniforme en aspecto y color. Evitar aplicar con temperaturas ambiente menor a 10ºC y mayor a 35ºC; con pronósticos de lluvia y con HRA (Humedad Relativa Ambiente) mayor a 75%. Evitar aplicar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del agua. Almacenar en un ambiente fresco y seco bajo techo (5°C a 30°C). Vida útil, 12 meses desde la fecha de entrega. Lavar los elementos de trabajo con agua. Las recomendaciones o sugerencias referidas a la utilización adecuada de nuestros productos, están hechas acordes al estado actual de nuestros conocimientos.

MÉTODO DE APLICACIÓN – TRATAMIENTO PREVIO

Aplicar sobre superficies secas y limpias, libres de cualquier contaminante (aceites, grasas, hongos, algas, polvo, óxido, alcalinidad, etc.) y de pintura en mal estado (suelta, descascarada, etc).

Superficies Nuevas

-Cementicias: esperar a su completo curado (en int.: 3 meses y en ext.: 6 meses) o tratar la superfice con una solución de ácido muriático diluido en parte iguales con agua. Dejar actuar, enjuagar con agua y secar 24h. Verificar la alcalinidad con papel de pH (valor: 7-8), si el resultado es mayor a 8, repetir el tratamiento.
-Yeso: dejar curar 30 días; lijar si es necesario y quitar polvillo. **Placa de yeso:** quitar polvillo, no debe haber presencia de humedad.

En todos los casos mezclar una parte de **SIKCEL Fijador al Agua Concentrado 3 en 1** con tres partes de agua, y aplicar una capa en superficies nuevas o en buen estado, preferentemente con pincel o rodillo en forma de cruz. Verificar que la superficie quede mate.

Superficies Previamente Pintadas

-Sup. pintadas en buen estado: en presencia de manchas, algas u hongos, proceder al lavado con detergente. Enjuagar y lavar con lavandina diluida (una parte de agua lavandina con diez partes de agua) hasta que desaparezca; enjuagar con agua y dejar secar 24h. Para corregir pequeñas imperfecciones de las superficie, utilizar **SIKCEL Enduido plástico** o **SIKCEL DUO Enduido + Masilla,** seguir indicaciones del envase.

-Sup. con pintura deteriorada (cuartea, floja o descascarada): eliminar película con espátula, cepillo de cerdas duras o lijado. **Sup. críticas (muy absorbentes, porosas, viejas, etc):** eliminar con espátula o cepillo de alambre.
En grietas grandes, reparar con mezclas cementicias y proceder como si fuera una sup. cementicia nueva. En caso de pequeñas grietas utilizar sellador plástico, dejar secar 2 a 3 días.

NOTA: En todos los casos, se requiere de una pintura de terminación según corresponda, por ej.: látex, sintética.
Recorda aplicar previo a la pintura de terminación, ***SIKCEL Fijador al Agua Conc. 3 en 1*** *(ya preparado), para productos base agua ó* ***SIKCEL Fijador al Aguarrás,*** *para productos base solvente.*

Ante cualquier duda o consulta técnica escribir:
laboratorio@sikcel.com.ar

CONSIDERACIONES EN SALUD Y SEGURIDAD

Producto no clasificado como peligroso de acuerdo con los criterios del S.G.A. Consejos de prudencia: Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de niños y animales. No ingerir. Evitar el contacto con la piel, ojos. Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas) durante la aplicación y tiempo de secado. No arrojar el envase en incineradores o fuego. No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua.
Protección del aplicador: usar guantes impermeables y protección ocular. En caso de lijar, utilizar mascarilla. Operaciones de lijado en seco, corte con llama o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos. Lavarse cuidadosamente las manos después de manipular los productos. **Ante un eventual incendio, no apagar con agua, utilizar extintores tipo BC (de CO2, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro material absorbente apropiado.**

CONSIDERACIONES EN PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto accidental: con la piel, lavar con abundante agua y jabón, o con los ojos, lavar con abundante agua durante varios minutos. En caso de ingestión: beber abundante agua. No provocar el vómito. En todos los casos citados anteriormente, consulte inmediatamente al centro de intoxicaciones o al médico llevando el envase o rótulo del producto.
CENTROS DE TOXICOLOGÍA
Centro Nac. de Intoxicaciones: 0-800-333-0160, (011) 4654-6648 / 4658-7777 / Centro Nac. de Intoxicaciones Hosp. de Niños: 0-800-444-8694, (011) 4962-6666.