LÁTEX AC INTERIOR

DESCRIPCIÓN

SIKCEL Látex AC interior, es una pintura formulada para proteger y decorar superficies interiores. Brinda **bajo salpicado, buena nivelación y poder cubritivo**, ideal para obras nuevas o de mantenimiento.

USOS

Sobre superficies **Interiores** de: mampostería tradicional, hormigón, ladrillo, revoque, yeso, placas de yeso, fibrocemento, etc.

CARACTERÍSTICAS

-Color: Blanco. Puede tonalizarse con **SIKCEL Entonador Universal**.
-Acabado: Aplicado y seco debe quedar Mate. Si se observa superficie con brillo, lijar suavemente hasta eliminarlo.
-Aplicación: pincel, rodillo, o soplete (pico y presión adecuada), en forma de cruz. En caso de ser necesario diluir con Agua máximo 5%.
-Rendimiento: 8 a 10m²/L/capa; puede variar según el tipo de aplicación y estado de la superficie.
-Secado: Tiempo (cond.: 25°C, 50% HRA) de secado al tacto: 1h; secado entre capas/ repintado: en 4 a 6h.
-Presentación: 1; 4; 10 y 20L.

RECOMENDACIONES GENERALES

Mezclar la pintura de modo circular (ascendente y descendente) hasta lograr un producto uniforme en aspecto y color; (utilizar mezclador mecánico). En caso de usar más de un envase del mismo color, mezclarlos entre sí. Evitar aplicar con temperaturas ambiente menor a 10ºC y mayor a 35ºC; con pronósticos de lluvia en las sig. 48h, y con HRA (Humedad Relativa Ambiente) mayor a 75%, ni en ambientes interiores con presencia de humedad. Evitar aplicar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del agua. Almacenar en un ambiente fresco y seco bajo techo (5°C a 30°C). Vida útil, 12 meses desde la fecha de entrega. Se recomienda aplicar nuevamente el producto cuando se observe deterioro en la película aplicada. Lavar los elementos de trabajo con agua y detergente. Las recomendaciones o sugerencias referidas a la utilización adecuada de nuestros productos, están hechas acordes al estado actual de nuestros conocimientos.

MÉTODO DE APLICACIÓN – TRATAMIENTO PREVIO

Aplicar sobre superficies limpias y secas (como mínimo 7 días), libres de cualquier tipo de contaminantes (aceites, grasas, algas, hongos, ceras, polvo, óxido, alcalinidad, pintura floja ó descascarada). Es muy importante eliminar toda contaminación con hongos antes de pintar.

En caso de presencia de: manchas, realizar lavado con agua y detergente; si hay algas u hongos, realizar lavado con lavandina diluida (una parte de lavandina con un parte de agua), hasta que desaparezcan; enjuagar con agua y dejar secar 24h.

Superficies Nuevas o sin pintar de:
-Cemento/ Hormigón, esperar a su completo curado (en int.: 3 meses y en ext: 6 meses). Verificar que una gota de agua sobre la superficie se absorba, si así no sucede, tratar la superficie con una solución de ácido muriático diluido en parte iguales con agua, para neutralizar y abrir los poros, y así lograr una mejor adherencia de la pintura. Dejar actuar, enjuagar con agua y dejar secar 24h. Verificar alcalinidad con papel de pH (valor: 7-8), si el resultado es mayor a 8, repetir el tratamiento. No debe quedar la superficie con brillo, caso contrario lijar hasta eliminarlo.
-Yeso: dejar curar 30 días; lijar si es necesario y quitar polvillo. **Placa de yeso:** quitar polvillo, no debe haber presencia de humedad.
-Ladrillos: realizar tratamiento con ácido muriático diluido (ya descripto) o lijar, para generar rugosidad (similar a la de la lija de grano 120), quitar polvillo.

Superficies Previamente Pintadas:
-Sup. pintadas en buen estado: limpiar con agua y detergente, enjuagar y dejar secar 24h.
-Sup. con Pintura ampollada, descascarada o desgastada, eliminar partes flojas con cepillo de cerdas duras, espátula o lija.
En todos los casos quitar polvillo con un trapo humedecido con agua, y dejar secar 24h.
-Sup. con Pintura totalmente deteriorada, eliminar película con medios mecánicos o cepillo de alambre. Luego tratar como si fuera una **Sup. Nueva.**

Emparejar imperfecciones con **SIKCEL Enduido o DUO Enduido + Masilla**. En **grietas grandes**, reparar con mezclas cementicias y dejar fraguar (30 días), realizar tratamiento con ácido muriático como describe en **Sup. Nuevas**, verificar alcalinidad. En **pequeñas grietas** utilizar sellador plástico, dejar secar 2-3 días.

En todos los casos aplicar una mano de SIKCEL Fijador al Agua Conc. 3 en 1 (ya preparado); y **SIKCEL Fijador al Aguarrás** (*) en superficies muy absorbentes o pulverulentas, luego de emparejar imperfecciones o lugares donde había humedad o segregación del hormigón. Se realiza con el propósito de aumentar el rendimiento y lograr una absorción pareja de la pintura de terminación. Aplicar un mínimo de dos a tres manos del producto sin dilución.
(*) La superficie debe quedar sin brillo, caso contrario lijar suavemente hasta eliminarlo.

Ante cualquier duda o consulta técnica escribir: laboratorio@sikcel.com.ar

CONSIDERACIONES EN SALUD Y SEGURIDAD

Producto no clasificado como peligroso de acuerdo con los criterios del S.G.A. Consejos de prudencia: Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de niños y animales. No ingerir. Evitar el contacto con la piel, ojos. Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas) durante la aplicación y tiempo de secado. No arrojar el envase en incineradores o fuego. No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua.
Protección del aplicador: usar guantes impermeables y protección ocular. En caso de lijar, utilizar mascarilla. Operaciones de lijado en seco, corte con llama o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos. Lavarse cuidadosamente las manos después de manipular los productos. **Ante un eventual incendio, no apagar con agua, utilizar extintores tipo BC (de CO_2, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro material absorbente apropiado.**

CONSIDERACIONES EN PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto accidental: con la piel, lavar con abundante agua y jabón, o con los ojos, lavar con abundante agua durante varios minutos. En caso de ingestión: beber abundante agua. No provocar el vómito. En todos los casos citados anteriormente, consulte inmediatamente al centro de intoxicaciones o al médico llevando el envase o rótulo del producto.
CENTROS DE TOXICOLOGÍA
Centro Nac. de Intoxicaciones: 0-800-333-0160, (011) 4654-6648 / 4658-7777 / Centro Nac. de Intoxicaciones Hosp. de Niños: 0-800-444-8694, (011) 4962-6666.